

# Белая клеевая смесь CP 25 bianca

Соответствует требованиям ГОСТ Р56387-2018



- устойчива к сползанию
- высокопрочная
- предназначена для внутренних и наружных работ
- эластичная

CP 25 bianca – применяется для укладки керамической плитки большого формата (до 1600 см<sup>2</sup>), а так же керамогранита, прозрачной и стеклянной мозаики, светлой и прозрачной плитки, плит из природного камня, клинкерной плитки на бетонные, газобетонные, кирпичные, оштукатуренные и шпатлеванные поверхности, поверхности из гипсокартона, на полы и стены при проведении внутренних и наружных работах, в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.

Рекомендуется для устройства системы «теплые полы».

## Характеристики продукта

Цвет	Белый
Вязущее	Цемент
Марка клея	C1 T

## Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 3 мм	2,5 кг/м <sup>2</sup>
Оптимальная толщина клеевого слоя	3-6 мм
Жизнеспособность раствора	не менее 180 минут
Затирка швов на стенах допускается через	8 часов
Затирка швов на полах допускается через	24 часа
Возможность хождения	24 часа
Температура применения	от +5 °C до +30 °C

Формат плитки	до 1600 см <sup>2</sup>
<b>Характеристики эксплуатации</b>	
Адгезия (прочность сцепления с основанием) через 28 суток	не менее 0,5 МПа
Морозостойкость	не менее 25 циклов

### Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать «Бетоноконттакт» «Цемент плюс». Сильно впитывающие основания необходимо обрабатывать грунтовками «Цемент плюс» («Универсальной», «Глубокого проникновения» - в зависимости от вида основания).

### Приготовление раствора

1 кг. сухой смеси затворить в 0,18-0,24 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 4,0-6,0 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 мин., после этого вторично перемешать.

### Выполнение работ

Плиточный клей наносят тонким слоем не более 6 мм, затем выравнивают, используя зубчатый шпатель с нужной шириной зубца. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток. При этом его держат почти перпендикулярно к поверхности. Площадь нанесения не следует делать слишком большой, достаточно нанести примерно 0,5 кв. метра. Стоит помнить, что время жизни нанесенного на поверхность раствора составляет приблизительно 20 минут. По истечении этого времени раствор необходимо удалить с основания. При использовании состава для стеклянной мозаики, с подложкой, содержащей в составе металлы, во избежание окислительной реакции, необходимо ознакомиться с инструкцией по укладке.

При облицовке поверхностей изделиями из натурального или искусственного камня толщина клеевого слоя определяется исполнителем исходя из проектной документации с учетом статистических и динамических нагрузок на выбранную поверхность. При использовании натурального камня или искусственного материала, площадь которого превышает 900 см<sup>2</sup>, перед установкой его в проектное положение необходимо нанести клеевой раствор так же на обратную сторону данного материала. При устройстве облицовки на клеевой прослойке с использованием крупноразмерных элементов из натурального камня и искусственных плит толщиной более 12 мм необходимо установить дополнительные крепежные элементы в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации.

### Рекомендации

Температура воздуха при проведении облицовочных работ должна быть от + 5 до + 30 ° С.

Температура основания, на которое производится укладка плитки, должна также находиться в этих пределах. Следует помнить, что указанные характеристики (жизнеспособность раствора, время укладки плитки, время корректировки, возможность хождения) действительны при температуре воздуха  $+21\pm 2$  °С и относительной влажности воздуха 60%.

Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием данных материалов в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия».

#### Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

#### Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня изготовления.

#### Упаковка

Сухой плиточный клей поставляется в бумажных мешках по 25 кг.