

Плиточный клей CP 35 plus (повышенной пластичности)

Соответствует требованиям ГОСТ Р 56387-2018



- для работы по сложным поверхностям
- используется при устройстве системы «теплый пол»
- подходит для облицовки фасадов
- пластичный

CP 35 plus предназначен для укладки керамической, клинкерной плитки любого типа, керамогранита до 1600 см², натурального камня на полы и стены при внутренних и наружных работах. CP 35 plus рекомендуется использовать на всех видах оснований, включая систему «теплые полы». Отличительная особенность данного продукта является пластичность.

Технические характеристики

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Марка клея	C1

Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м ² при слое 3 мм	2,5 кг/ м ²
Оптимальная толщина клеевого слоя	3-6 мм
Время использования клея	не менее 180 минут
Время открытого слоя	20 минут
Время корректировки плитки	20 минут
Время полного набора прочности	28 суток

Затирка швов на стенах допускается через	8 часов
Затирка швов на полах допускается через	24 часа
Возможность хождения	24 часа
Температура применения	От +5 С до +30 С
Формат плитки	До 1600 см ²
Характеристики эксплуатации	
Адгезия (прочность сцепления с основанием) через 28 суток	не менее 0,5 МПа
Морозостойкость	не менее 25 циклов

Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать «Бетоноконттакт» «Цемент плюс». Гипсовые и другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения производства ООО «Цемент Плюс» («Универсальной», «Глубокого проникновения» - в зависимости от вида основания).

Приготовление раствора

1 кг. сухой смеси затворить в 0,19-0,22 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 4,75-5,5 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 мин., после этого вторично перемешать.

Выполнение работ

Плиточный клей наносят тонким слоем не более 6 мм, затем выравнивают, используя зубчатый шпатель с нужной шириной зубца. Размер зубцов выбирают в зависимости от размера плиток. При этом его держат почти перпендикулярно к поверхности. Площадь нанесения не следует делать слишком большой, достаточно нанести примерно 0,5 м². Стоит помнить, что время жизни нанесенного на поверхность раствора составляет приблизительно 20 минут. По истечении этого времени раствор необходимо удалить с основания.

Рекомендации

Температура воздуха при проведении облицовочных работ должна быть от + 5 до + 30 ° С. Температура основания, на которое производится укладка плитки, должна также находиться в этих пределах. Следует помнить, что указанные характеристики (жизнеспособность раствора, время укладки плитки, время корректировки, возможность хождения) действительны при температуре воздуха +21±2 °С и относительной влажности воздуха 60%.

Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием данных материалов в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия».

Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухой плиточный клей поставляется в бумажных мешках по 25 кг.