

# Цементная штукатурка CP 55 solid

Соответствует требованиям ГОСТ 33083-2014



- теплоизоляционная
- ручного и машинного нанесения
- пластичная
- морозостойкая
- трещинностойкая
- рекомендуется для отделки фасадов

Цементная штукатурка CP 55 solid - используется для выравнивания всех видов оснований при выполнении внутренних работ в помещениях с различной влажностью, а также для облицовки фасадов. Смесь наносится как ручным, так и машинным способом. Используется под дальнейшую отделку керамической плиткой, декоративной штукатуркой, поклейку обоев, под финишную шпаклевку, под покраску.

## Технические характеристики

Цвет	серый
Вязущее	цемент

## Характеристики применения

Расход сухой смеси на 1 м <sup>2</sup> при слое 10 мм	16-18 кг/м <sup>2</sup>
Минимальная толщина нанесения	5 мм
Максимальная толщина нанесения	30 мм
Максимальная толщина нанесения при частичном выравнивании	50 мм

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре	180 минут
Затирка после нанесения допускается через	5 часов
Время полного набора прочности (при t = +20 C)	28 суток
<b>Характеристики эксплуатации</b>	
Адгезия (прочность сцепления с основанием) через 28 суток	0,3 МПа
Прочность на сжатие (через 28 суток)	не менее 5 Мпа (КП II)
Температура эксплуатации	от -50° до +50° C
Морозостойкость	не менее 25 циклов (F25)

### Подготовка основания

Перед началом работы поверхность должна быть твердой и ровной, очищенной от старой краски, пыли, жировых, масляных загрязнений. Для придания шероховатости гладким основаниям рекомендуется использовать «Бетоноконтакт» «Цемент плюс». Гипсовые и другие сильно впитывающие основания необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения производства ООО «Цемент Плюс» («Универсальной», «Глубокого проникновения» - в зависимости от вида основания).

### Приготовление раствора

1 кг. сухой смеси затворить в 0,18-0,23 л. чистой водопроводной воды (на 1 мешок 25 кг. 4,5-5,75 л. воды). Перемешивание вести вручную или механизированным способом, равномерно засыпая сухую смесь в воду, до получения однородной пастообразной массы. Раствор выдержать 5 мин., после этого вторично перемешать.

**Внимание!** Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций затворения водой и порядка приготовления раствора.

Нанесение на основу:

Может наноситься как ручным, так и машинным способом. Нанести основной слой необходимой толщины, но не превышающий 30 мм. Снять излишки правилом, выровнять поверхность. После начала схватывания поверхность слегка смочить водой и затереть.

**Внимание!** Если требуемая толщина выравнивания больше 30 мм, необходимо наносить штукатурку слоями, с частичным просушиванием каждого слоя. Количество слоев - не более 3-х. Толщина первого слоя не более 30 мм, каждого последующего - не более 20 мм. Если требуемая толщина выравнивания более 50 мм - используйте армирующую металлическую сетку. Время просушивания каждого слоя не менее 3-5 дней.

При машинном нанесении:

Необходимо учитывать, что готовый раствор не должен находиться в смесителе и шлангах в неподвижном состоянии более 60 минут. Расход воды выставляется таким образом, чтобы получить консистенцию штукатурной смеси, аналогичную получаемой при затворении смеси вручную указанным на упаковке количеством воды.

**Внимание!** Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, связанные с совершенствованием технологий.

Сквозняк, плохо подготовленная поверхность, пониженная или повышенная температура и влажность могут изменить время открытого слоя и время корректировки. Указанные технические характеристики верны при температуре  $+21\pm 2$  °С и относительной влажности 60%. Технические характеристики гарантируются только при точном соблюдении инструкции по применению.

Производитель рекомендует проводить все отделочные работы, с использованием данных материалов в соответствии со сводом правил «СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия».

#### Меры предосторожности

Хранить в местах, недоступных для детей. При работе соблюдать меры индивидуальной защиты, использовать резиновые перчатки. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза. При попадании раствора в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

#### Срок хранения

Хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях не более 12 месяцев со дня изготовления.

#### Упаковка

Поставляется в бумажных мешках по 25 кг.